


















TEXTROL® PRO

SATURATEUR SPÉCIAL BOIS TENDRE

Description du produit	Saturateur pour bois tendres à base d'huiles naturelles végétales.										
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Protection transparente mate "aspect huilé", longue durée.• Conserve l'aspect naturel du bois.• Non filmogène - ne s'écaille pas, ne pèle pas dans le temps.• Incolore ou teinté.• Ne noircit pas aux UV.• Facile d'emploi.• Maintenance aisée et rapide, sans gommage, ni ponçage, ni décapage.										
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• Chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin.• Bois tendres autoclaves ou non, y compris sur le Red Cedar. Ne pas employer sur contreplaqués.• S'applique sur un revêtement propre et exempt de tout revêtement antérieur (ou sur un saturateur OWATROL adapté).• Surfaces horizontales ou verticales.										
Caractéristiques techniques	<p>Finition : Mate - aspect huilé. Liant : Résine alkyde. Solvant type : Solvant. Densité (à +20°C) : 0.875 ± 0,05. Viscosité : Liquide fluide. Extrait sec : 37% ± 2. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine fermé. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l (200 l en incolore). Teintes (miscibles entre elles) :</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INCOLORE</td><td>CHÊNE DORÉ</td><td>CHÊNE MOYEN</td><td>CHÊNE RUSTIQUE</td><td>GRIS VIEILLI NATUREL</td></tr></table> <p>Possibilité de rajouter un colorant universel (30 ml/l maxi - nous consulter). Séchage (données à +20°C et 50% d'humidité relative) : 24/48 heures. Mise en service pour une terrasse : 48/72 heures selon les conditions climatiques. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/l.</p>						INCOLORE	CHÊNE DORÉ	CHÊNE MOYEN	CHÊNE RUSTIQUE	GRIS VIEILLI NATUREL
											
INCOLORE	CHÊNE DORÉ	CHÊNE MOYEN	CHÊNE RUSTIQUE	GRIS VIEILLI NATUREL							
Préparation du support	<p>Instructions générales :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.• Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une préparation préalable du support (nous consulter). <p>Bois neufs :</p> <ul style="list-style-type: none">• Appliquer immédiatement une couche de SEASONITE®* pour limiter les risques de déformation, de fendillement et de grisaillement. Permet aussi l'ouverture des pores et une meilleure pénétration de la finition. Laisser en exposition entre 6 et 9 mois avant d'appliquer TEXTROL® PRO. <p>Bois gris non traités :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nettoyer le bois au NET-TROL® 200*.• Égrener le bois si nécessaire (grain 100 maxi). <p>Bois gris déjà traités (huilés) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Déshuiler avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*.• Égrener le bois si nécessaire (grain 100). <p>Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :</p> <ul style="list-style-type: none">• Revêtement alkyde glycérophtalique : décapage avec le système DILUNETT®*(1) + NET-TROL® 200*.• Égrener le bois si nécessaire (grain 100). <p>NB : Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%). Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage. (1) Ne pas utiliser DILUNETT®* sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...) Risque de remontées de tanins.</p>										

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

Conseils de pro

- Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
- Ne pas laisser sécher entre les couches.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.

Application

- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Sur support préparé, appliquer une couche généreuse de TEXTROL® PRO dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts.
- Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 30 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer "frais sur frais". Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- Lisser le produit en excès (voire essuyer) avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage : TEXTROL® PRO doit être dans le bois et non en surface.
- En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.

NB : Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures selon les conditions climatiques.

Rendement

- 10 à 12 m² par litre et par couche.
- Environ 5 m²/l en système multicouche.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.

Maintenance

- Si la surface est tachée ou salie, nettoyer au préalable avec du NET-TROL® 200* et bien laisser sécher (3 jours de temps sec minimum).
- Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de TEXTROL® PRO en une couche en local ou sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper ni sabler au préalable.
- Lors de la maintenance aucun décapage n'est nécessaire. Les quantités de TEXTROL® PRO à mettre en œuvre sont diminuées de moitié car la protection dans la masse existe toujours. Celle-ci pourra s'effectuer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless. En général une seule passe suffit sans poncer, ni sabler ou décapage ; sur surfaces très poreuses une deuxième passe peut être nécessaire.

Nettoyage du matériel d'application

White-Spirit.
Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle.
Les faire sécher à plat au préalable.

Stockage

Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



© Tom Christian



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

TEXTROL® PRO est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro